

StyleStone® QUARTZ

Especificações Técnicas*

TESTE	MÉTODO TESTADO	RESULTADO DO TESTE
 Resistência ao Impacto (J)	EN 14617-9:2005	3.99
 Resistência à Flexão (MPa)	EN 14617-2:2008	46.9 Classificação: F4
 Resistência ao Desgaste (mm)	EN 14617-4:2005	21.6 Classificação: A4
 Absorção de Água (%)	EN 14617-1:2005	0.04% Classificação: W4
 Resistência à Temperatura	ANSI 51	392°F / 200°C

Certificado Nº MN2015/0080XM-2 SGS

* Os valores constantes na tabela são indicativos, uma vez que os resultados dos testes podem variar de acordo com as propriedades do produto.

